



## PEINTURE MIDY II

Usine et siège : Lot n° 07, Zone d'activité de Zéralda  
Tél : +213 23 20 81 80 /Mobile : + 213 770 699 807/+ 213 560 509 990  
[www.peinturemidy2.com](http://www.peinturemidy2.com)

### FICHE TECHNIQUE

## ECO LAQUE

#### COMPOSITION :

**Liant** : Alkyde longue en huile  
**Pigments** : Organiques et minéraux  
**Solvant** : Hydrocarbures aliphatique.  
**Additifs** : divers.

#### CARACTERISTIQUES :

**Finesse** : 8-9  
**Viscosité** : 360+/- 10 CA4 à 20 °C  
**Densité** : 1.14  
**Extrait sec** : 45% +/-1%  
**Séchage** : H.P. :4-5 heures  
: H.T. :8-10 heures  
: Sec : 12 heures  
**Aspect** : satin Brillant.

**UTILISATION** : Finition satin-brillant de bonne qualité applicable sur tous supports classiques : béton, plâtre, bois, métaux ferreux.

**CONDITIONNEMENT** : 0.8 kg, 3 kg et 18 kg

**Mesures de sécurité** : Porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.)

**Stabilité du produit** : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur.

#### G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatis universels, diluants et autres.