

FICHE TECHNIQUE

SOFT SATINE

Définition : Peinture de finition acrylique en phase aqueuse.

Destination : Intérieur et extérieur.

Propriétés : Application facile, sans odeur, non jaunissant, lavable et bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries.

Mise à la teinte manuellement ou par machines à teinter.

Classification : AFNOR : Famille I, classe 7b2 selon NF T36-005.

Caractéristiques

Brillant spéculaire : **classe : Satiné** selon **NF EN ISO 2813**

Dimension Maximale des grains **NF EN ISO 1524 : Classe Fine** selon **NF EN 13300 (2002)**.

Résistance à l'abrasion humide **NF EN ISO 11998 : Classe 1** selon **NF EN 13300**.

Rapport de contraste **NF EN ISO 6504-3 : Classe 3** selon **NF EN 13300**.

Perméabilité à l'eau liquide NF EN 1062-3 : **Classe W3** (faible perméabilité)

Perméabilité à la vapeur d'eau **NF EN ISO 7783 : Classe II** (Moyenne).

Viscosité : 6000-7000 Cp Brookfield T64V20 à 20°C.

Extrait sec pondéral : 52 +/- 1%.

Pouvoir couvrant théorique : 135 g/m² soit 9.5 m²/L.

Masse volumique : 1,28 g/cm³.

Séchage : Sec : 2 à 3 heures,

Recouvrable : 12 heures

Teintes : 36 teintes sont disponibles. Pour les couleurs d'extérieure, nous consulter.

Mise en œuvre :

Préparation du support :

Le support, les travaux de préparation et les conditions de mise en œuvre doivent être conformes au DTR E6.6.

Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié.

Système recommandé :

Impression : Acryfixe ou fixopac lisse selon la nature du support.

Finition : 02 couches.

Application du produit

Bien mélanger le produit avant emploi. L'application se fait en général en deux couches sur supports préalablement préparés (secs, propres et non farinant).

Dilution à l'eau : Au pinceau et rouleau : 0 à 3% ; Au pistolet : jusqu'à 10%.

Nettoyage du matériel : Eau

Matériel d'application : Brosse, rouleau et pistolet.

Conditionnement : 4, 10, 18 et 20 Kg net.

Mesures de sécurité :

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.