

# FICHE TECHNIQUE

## **STUCCO SAHAB** Stucco Nacré A Effet Velouté

**COMPOSITION :** Résine émulsion, charges, pigment, eau, additifs divers.

**ASPECT EN POT :** Onctueux avec reflets mat et satin.

**Nature et domaine d'application :** Finition élégante et raffinée pour intérieur qui reproduit l'effet du velours, riche en ombre et soft au touché. Indiqué pour les décors classiques d'époque et les décors modernes.

**MISE EN OEUVRE :**

**Impression :** Fixopac lisse.

**Couches intermédiaire :** Une couche de fixateur teinté selon la couleur souhaitée de même nuance que SAHAB.

**Finition :** deux à trois couches de SAHAB.

**Première couche :** Etalez SAHAB à l'aide d'une lisseuse en INOX ou en utilisant un rouleau de 18 mm et lisser par la suite à l'aide de la lisseuse en INOX en évitant de laisser les traces.

**Deuxième couche :** Après six heures de séchage, appliquez la deuxième couche de SAHAB en utilisant une lisseuse en INOX ou en plastique avec des touches aléatoires. Evitez les lignes droites.

**Troisième couche :** Après six heures de séchage, chargez soigneusement à l'aide d'une lisseuse en plastique en faisant des demi-cercles aléatoire ou en croisant ces derniers.

Revenir frais sur frais à l'aide d'une lisseuse en plastique et dessinez avec des mouvements croisés ou arrondis le motif souhaité ou dessinez une succession de chiffres « 8 » afin d'obtenir un effet velours subtil et raffiné.

On peut appliquer deux couches, mais le meilleur résultat est obtenu en trois couches.

**Matériel d'application :** Lisseuse en inox ou plastique.

**Nettoyage du matériel :** eau

**Application du produit :** Après le séchage du fixateur (3 à 4 heures), appliquer une première couche du stucco sur toute la surface de manière uniforme. 6 heures après appliquer une deuxième couche en croisant les coups de la lisseuse afin de donner une structure à votre application suivent l'effet qu'on veut obtenir.

**Dilution :** prêt à l'emploi, diluable à l'eau pour des exigences particulières.

**Séchage :** 48 h.

**Rendement :** 4 à 5m<sup>2</sup>/kg.

**Coloration :** coloration possible avec les teintes universelles.

**Stockage :** dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de la chaleur : 02 ans.

### G A M M E D E P R O D U C T I O N :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pate, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.