

## FICHE TECHNIQUE

**DESCRIPTION :** Peinture laquée acrylique en phase aqueuse.

**COMPOSITION :** Eau, agent dispersant, régulateur de PH, conservateur, anti mousse, pigment blanc émulsion acrylique, agents de coalescence, épaississant.

**USAGES :** Recommandée pour le laquage des portes et fenêtres en bois. Protection d'une large gamme de surfaces ; telles que le bois, le plâtre ou autre support bâtiment.

### PROPRIÉTÉS :

- Toucher agréable.
- Bon nivelage et bonne extensibilité.
- Résistance aux effets nocifs des intempéries.
- Bonne résistance au frottement humide.
- Ne jaunit pas avec le temps.
- Résistance aux agents chimiques de nettoyage.
- Résistance à l'alcalinité du support, par exemple mortiers de ciment, béton, brique...etc.
- Ne contient pas de solvants organiques.
- Application en intérieur et extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Aspect : Brillante.
- Densité à 20 °C (Kg/L) :  $1.20 \pm 0.05$ .
- Rendement : 8-10 M<sup>2</sup>/Kg.
- Séchage au toucher (20 °C) : 30-60min.
- Recouvrement : (heures) 5-6.
- Diluant : Eau
- Dilution pinceau ou rouleau : 0-5% d'eau.
- Dilution pistolet : 5-15% d'eau
- Nettoyage ustensiles et taches Avec de l'eau avant le séchage.

### MODE D'EMPLOI :

Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.

Si la surface a déjà été peinte, s'assurer que la couche de peinture précédente soit en bon état et qu'elle ait bien pris.

**CONDITIONS DU TEMPÉRATURE AMBIANTE :** Application entre 5 et 35°C.

### PRÉPARATION DU SUPPORT (SURFACES NON PEINTES) :

- **BÉTON** : Élimination de produits et de déchets étrangers, Appliquer 1 ou 2 couches d'impression.
- **BOIS** : Élimination de produits et de déchets étrangers, Poncer correctement et éliminer ensuite les saletés, Appliquer à continuation deux couches de finition et poncer avec soin entre les couches.



## FICHE TECHNIQUE

**SURFACES DÉJÀ PEINTES EN MAUVAIS ÉTAT :** Si la surface est en mauvais état ou écaillée, il faut éliminer les restes décollés à l'aide d'un décapage chimique ou mécanique.

**SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES :** L'application normale d'AquaGloss Brillante se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Il est conseillé d'appliquer au moins deux couches de finition. Avant la finition et en fonction du parement, il faut appliquer l'impression adaptée au rendement spécifié dans chaque cas (Fixopac) .

**MESURE DE SÉCURITÉ :** Produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle, en cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

