

FICHE TECHNIQUE

Midy-Etanch

Nature :

Revêtement à base de résine acrylique souple spécialement conçue pour protéger et imperméabiliser les surfaces telles que terrasses peu accessibles, balcons, loggias, murs.

Utilisation :

Béton, ciment, carrelage, briques, etc.

Propriétés :

Très bonne adhérence.
Grande souplesse du film.
Résiste au trafic piétonnier.
Bonne résistance aux intempéries.
Bonne résistance à l'eau stagnante.
Faible odeur.

Classification : NFT 36-005 : Famille II, classe 7b2.

Caractéristiques :

Viscosité broocfield T64V20 : 23 000-28 000 Cp à 20°C
Densité : 1.3575
Extrait sec en poids : 60 +/-2%
Aspect : Mat.
Recouvrement : 24 heures
Teintes : Blanc (Couleurs sur commande).
Rendement : 0.8 à 1 kg/ m² par couche.

Mise en œuvre :

Support :

Propre, sec sans poussière, graisse et partie friable.
Éliminer les algues, mousses et moisissures avec un traitement approprié.
Les fissures supérieures à 1 mm doivent être colmatées avec un mastic « spécial fissures ».

Application :

Bien mélanger le produit avant application.
Sur surface brut, appliquer une couche d'impression acrylique « Fixopac lisse ».
Après 06 heures de séchage, appliquer la 1^{er} couche de la peinture d'étanchéité, Après 24 heures appliquer la 2^e couche.

Ne pas appliquer par temps pluvieux

Matériel d'application : Brosse, rouleau.

Température d'application : entre 5°C et 35°C, et HR inférieur à 80%.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Stabilité du produit : 24 mois dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement : bidon de 20 kg

Mesures de sécurité : Produit ininflammable, porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin

GAMME DE PRODUCTION :

Peintures Bâtiment (impressions, enduits poudre et pâte, peintures de finition à eau et au solvant), peintures de décoration modernes, peintures Industrielles peintures carrosserie, peintures et vernis pour la boiserie, peinture routière, teintes universelles, teintes et mordants pour bois, siccatifs universels, diluants et autres.